

Kölner Archicoll

Verwendungszweck

Kölner Archicoll ist ein innovativer Kleber, der speziell für die Verarbeitung von echtem Blattgold im Innenraum entwickelt wurde und das mit der Haptik und Wirkung wie eines Stuckmaterials. Ob auf Wänden oder Kunstobjekten, die Gestaltungsmöglichkeiten sind nahezu grenzenlos und führen steht zu einem hochwertigen Ergebnis.

Verarbeitung

Archicoll haftet auf Beton, Stein, Gips, Stuck Deco, Kristallputz und vielen weiteren dekorativen Oberflächen. Das Produkt lässt sich mit Spachtel, Pinsel oder kreativen Werkzeugen individuell auftragen. Besonders Künstler profitieren von Archicoll, da es wie eine pastöse Farbe mit Struktur auf Leinwände oder Objekte aufgebracht werden kann.

Ob dick oder dünn aufgetragen, der farblose, gelartige Kleber lässt sich einfach verarbeiten und bietet eine Vielzahl an gestalterischen Möglichkeiten. Nach dem Trocknen kann das Blattgold oder auch Schlagmetall in der Ausführung lose oder Transfer aufgelegt werden und anschließend mit dem Kölner Tissue vorsichtig poliert werden. Bei rauen Untergründen empfiehlt sich zusätzlich das Kölner Tool, um das Blattgold oder Schlagmetall gleichmäßig und fest anzudrücken.

Auch mit Schablonen entstehen eindrucksvolle Effekte, die wie erhabenes 3D-Gold wirken. Wichtig: Die Schablone sollte entfernt werden, wenn das Archicoll leicht angetrocknet ist.

Innerhalb von 12 Stunden nach dem Trocknen lassen sich Blattaluminium, Blattkupfer oder Imitationsgold aufbringen, da diese Metalle stärker haften, ist eine frühere Anwendung erforderlich. Echtes Blattgold hingegen kann bis zu 72 Stunden lang optimal verarbeitet werden. Sollte das Archicoll danach zu trocken sein, lässt es sich bis zu 5 Tage lang reaktivieren, ganz einfach durch das Erwärmen mit einem Föhn oder warmer Luft.

Tipp: Für besonders eindrucksvolle Gestaltungen empfiehlt sich die Umsetzung einer Kintsugi Wand

Trocknungszeit

Die Trocknungszeit von Archicoll beträgt in der Regel etwa 4 Stunden. Bei sehr pastös aufgetragenen Schichten kann sie jedoch bis zu 24 Stunden dauern. Wir empfehlen daher, vor der Weiterverarbeitung einen Test durchzuführen.

Erhältlich in 250 Gramm, 700 Gramm

